

**Verkoop:**

Grote Bottel 7a  
NL-5753 PE Deurne

Tel: 0493-326086  
www.firmowood.nl

# Vuren

**Botanische naam:**

- Picea Abies

**Stoomgemodificeerd****Gebruiksklasse:**

- 3 (conform EN 335-1)  
- Duurzaamheid II/III.

**Dichtheid:**

- 400 kg/m<sup>3</sup> (8% vochtgeh.)

**Toepassing:**

- Vlonders  
- Gevelbekleding  
- Tuinelementen

## Standaard afmetingen (afwijkend, op aanvraag)

<b>Kopmaten</b>	22x100, 22x150, 32x100, 47x75, 47x100, 47x150 mm.
<b>Lengten: (cm)</b>	180/210/240/270/300/330/360/390/420/450/480/510 enz.
<b>Profiel</b>	- Loop dekdeel - Zweedsrabat - Halfhoutsrabat - S4S - T&G
<b>Kwaliteit</b>	- 4-5 - Excellente krimpstabiliteit. - Exterieur gebruik, zonder grondcontact.
<b>Verpakking</b>	Op aanvraag
<b>Min. Order</b>	Per pakket
<b>Prijs</b>	Op aanvraag
<b>Certificaat</b>	FSC

Gebruik bevestigingsmateriaal van roestvast staal, ter vermindering van corrosievlekken.

## Fysische eigenschappen (indicatief):

Evenwichtsvochtgehalte bij 65%RV, 20C :	6%
Radiële krimp (versgezaagd naar 0%):	1.8%
Tangentiële krimp (versgezaagd naar 0%):	4%
Thermische geleidbaarheid:	0.08 W/m.K
Buigsterkte:	76 N/mm <sup>2</sup>
Elasticiteitsmodulus:	9.9 kN/mm <sup>2</sup>
Breukslag arbeid:	15 kJ/m <sup>3</sup>
Hardheid:	1300 N

