



Fraké/Limba (*Fraké noir*)



Botanische naam:
Terminalia superba

Stoomgemodificeerd
Gebruiksklasse:
3 (aanbevolen)

Duurzaamheids
klasse:
Duurzaamheid II

Dichtheid:
Ca. 500 kg/m³ (8 %
vochtgeh.)

Brandclassificatie:
Standaard klasse,
D, s2
Gemodificeerde klasse,
B, s2-d0

Toepassing:
Gevelbekleding

Standaard afmetingen (afwijkend, op aanvraag)

Kopmaten	25x100/125/150/200 mm.
Lengte (cm)	185 – 455 (30 cm. en op)
Profiel	Op aanvraag
Kwaliteit	FAS (first and second)
Certificaat	100% FSC and FSC Controlled Wood
Verpakking	Op aanvraag
Min. Order	-
Prijzen	Op aanvraag

- Fraké kan pinholes bevatten
- Gebruik roestvrij stalen bevestigingsmiddelen om corrosie vlekken te voorkomen
- Fraké kan niet worden gebruikt als dragende constructie.

Fysische eigenschappen (indicatief):

Evenwichtsvochtgehalte bij 65%RV, 20°C:	6.5%
Radiële krimp (versgezaagd naar 0%):	1.7%
Tangentiële krimp (versgezaagd naar 0%):	2.8%
Thermische geleidbaarheid:	0.12 W/m.K
Buigsterkte:	65 N/mm ²
Elasticiteitsmodulus:	10.0 kN/mm ²
Hardheid:	3000 N

Sales office:
Grote Bottel 7a
NL-5753 PE Deurne

Tel: +31-493-326086
www.firmowood.nl